

# 試験成績書

---

## 依頼会社名

株式会社 高橋製作所  
大阪府東大阪市渋川町1丁目16番15号  
TEL:06-6720-2561  
FAX:06-6728-3643



## 試験名称

フィットコンV型(鉄筋支持用スペーサー)の性能試験

標記試験の結果は、この文書の通りである。

コンクリート圧縮強度 財団法人 日本建築総合試験所

## GRCモルタルスプレーサー配合(調合)表

品名	使用材料((比重)
セメント	普通ポルトランドセメント(比重3.15)
細骨材	山砂
高性能AE減水剤	レオビルド-8000
消泡剤	レオフィニッシュ400
ガラス繊維	ACS9H-103
ポリマー	CMX-02

品名	重量(比率)		
セメント	25000g	100	1:05
細骨材	12500g	50	
水	6250g	25	
高性能AE減水剤	375g	1.5	$\frac{6250}{25000} \times 100 = 25\%$
消泡剤	125g	0.5	
ガラス繊維	500g	2	水の比率25%
ポリマー	750g	3	

### 1. 製造方法

2.5切ラークミキサー使用、ラークミキサーにセメント、山砂、水(高性能減水剤、ポリマー、消泡剤)の順に投入し、約5分間混合。ガラス繊維を入れ約1分間混合し、GRCモルタルを製造。混合された材料を型枠に流し込みパイプレーターにより、ガラス繊維他が均一される。


### 2. 養生方法

2時間～3時間放置後、65度で4時間蒸気養生、脱型後、室内で材令2週まで静置。

# セメント系材料圧縮強度 試験結果報告書

試験番号	0191
受付	平成22年11月 9日
報告	平成22年11月19日

財団法人 日本建築総合試験所  
試験研究センター  
センター長 工学博士 井上



試験依頼者	株式会社 高橋製作所					
所在地	〒577-0836 東大阪市淡川町1丁目16番15号					
工事名						
施工者名						
試験体種類	1.根固め液 2.くい周固定液 3.無収縮モルタル ④その他( GRCモルタル )					
製作日	平成22年11月 6日	試験年月日	平成22年11月 19日	材齢	14日	
強度管理材齢	14日	設計基準強度	80 (N/mm <sup>2</sup> ・kgf/cm <sup>2</sup> )			
使用材料	種類	セメント		その他		
	品名	普通ポルトランドセメント		山砂・A E減水剤・消泡剤・化学繊維		
調合	区分	水量(kg/m <sup>3</sup> )	セメント量(kg/m <sup>3</sup> )	その他		
	I	322	1286			
	II					
各区分の試験条件	区分	杭 No. その他	形状寸法	成型方法	養生方法*	数量
	I		φ 10×20cm	1.ビニール袋②モールド 3.( )	C	3本
	II			1.ビニール袋2.モールド 3.( )		一本
備考	GRCモルタル			* A:標準水中 B:封緘 C:空中 D:( )		

(この枠内は試験依頼者記入による)

## 試験結果

試験年月日	平成22年11月19日		公称寸法 (cm)	φ10×20	
区分	番号	圧縮強度 (N/mm <sup>2</sup> )	平均値	備考	
I	1	103	104	-----	
	2	104		-----	
	3	104		-----	
II	1	---	---	-----	
	2	---		-----	
	3	---		-----	
<p>試験は、JIS A 1108「コンクリートの圧縮強度試験方法」に準じた。            強度は、公称断面積によって計算した値である。            試験結果には、供試体の直径及び試験機の誤差により±2%以内の誤差を含む。</p>					
技術管理者	本所材料部 中央試験室 室長 大橋 正治			TEL 06-6834-0561	

# セメント試験成績表



№ 400153

平成 22 年 11 月 度

麻生ラファージュセメント株式会社

種 類 品 質	普通ポルトランドセメント JIS R 5210				高炉セメントA種 JIS R 5211				高炉セメントB種 JIS R 5211			
	JIS 規格値	試 験 成 績			JIS 規格値	試 験 成 績			JIS 規格値	試 験 成 績		
		平均値	標準偏差	最大値 (最小値)		平均値	標準偏差	最大値 (最小値)		平均値	標準偏差	最大値 (最小値)
密 度 g/cm <sup>3</sup>	—	3.15	—	—	—			—	3.04	—	—	
比表面積 cm <sup>2</sup> /g	2500以上	3280	84	—	3000以上			3000以上	4080	84	—	
凝 結	水量 %	—	27.9	—	—			—	31.7	—	—	
	始発 h-min	60min 以上	2-14	—	(1-57)	60min 以上			60min 以上	3-04	—	(2-47)
	終結 h-min	10h以下	3-18	—	3-42	10h以下			10h以下	4-26	—	4-55
安定性	バット法	良	良	—	—	良			良	良	—	—
圧縮強さ N/mm <sup>2</sup>	3d	125以上	32.1	1.49	—	125以上			100以上	23.3	1.47	—
	7d	225以上	46.8	1.64	—	225以上			175以上	35.0	1.62	—
	28d	425以上	62.5	1.97	—	425以上			425以上	63.0	1.90	—
水和熱 J/g	7d	—	328	—	—	—			—	—	—	—
	28d	—	380	—	—	—			—	—	—	—
化 学 成 分 %	酸化マグネシウム	5.0以下	1.05	—	1.48	5.0以下			6.0以下	2.83	—	3.15
	三酸化硫黄	3.5以下	2.24	—	2.35	3.5以下			4.0以下	2.11	—	2.38
	強熱減量	5.0以下	2.21	—	2.50	5.0以下			5.0以下	1.35	—	1.58
	全アルカリ	0.75以下	0.55	—	0.60	—			—	—	—	—
	塩化物イオン	0.035以下	0.016	—	0.024	—			—	0.009	—	—
備 考	普通ポルトランドセメント											
	直近6か月間の全アルカリの最大値の最大値 (%)										0.63	
	高炉セメントA種											
	ベースセメントの全アルカリ (%)											
	高炉スラグの分量 (質量%)											
	高炉セメントB種											
	ベースセメントの全アルカリ (%)										0.55	
	高炉スラグの分量 (質量%)										40~45	
	1. 試験方法は、JIS R 5201、JIS R 5202の本体、JIS R 5203及びJIS R 5204による。											
	2. 28d圧縮強さ及び28d水和熱は、前月度の値を示す。											

(K)

お問い合わせその他のご連絡先 麻生ラファージュセメント株式会社  
大 阪 支 店  
大阪府中央区淡路町3丁目5番13号  
創建御堂筋ビル3階  
TEL (06) 6222-2211


新製品

フィットコン

V型

純カブリスペーサー

P.A.T



土木部門

特長

1 純カブリを確保する事が出来る。

2 はずれにくく、ずれにくい。

4 足元のコンクリート周りに優れています。

3 ワンタッチで、セットが簡単。

5 側面にサイズが刻印されています。

純カブリの高強度コンクリートスペーサー

ワンタッチでセットが出来て、バツグンの高効率の作業を実現。

圧縮強度 80N/mm<sup>2</sup> 以上

フィットコンV型のカブリ(H)と入数

鉄筋径	カブリ	H30	H35	H40	H45	H50	H55	H60	H70
D10		150	150	150	150	100	100	100	80
D13・16		150	150	150	150	100	100	100	80
D19・22		150	150	150	150	100	100	100	80
鉄筋径	カブリ	H80	H90	H100	H110	H120	H130	H140	H150
D10		80	50	50	30	30	30	30	30
D13・16		80	50	50	30	30	30	30	30
D19・22		50	50	50	30	30	30	30	30